

Produktbeschreibung – creativLASER dura 250

Beschreibung

creativLASER dura 250 ist ein einreißfestes Verbundmaterial. Der Verbund besteht aus den Schichten: Papier - PP-Folie - Papier.

Das Material vereint die Vorteile von Papier und Folie. Es kann bedruckt werden und auch manuell beschrieben werden. Die Folie im Materialverbund sorgt dafür, dass es einreißfest und weitgehend wasserfest ist.

Typische Anwendungen

creativLASER dura 250 wird überall dort eingesetzt, wo Dokumente sehr stark strapaziert werden könnten.

Industrie

Kennzeichnungen, Materialzettel, Arbeitsanweisungen, Bedienungsanleitungen

Logistik

Paletten- und Gitterbox-Kennzeichnungen

Garten- und Landschaftsbau

Hinweisschilder, Preisschilder, Informationen über Pflanzen

Rettungswesen

Lagepläne, Sicherheitshinweise, Brandschutzpläne

Umweltinformationen

creativLASER dura 250 ist ein Verbundmaterial, das aus einem Verbund von Papier und PETP-Folie (Polyethylenterephthalat) hergestellt wird.

creativLASER dura 250 gehört nicht in das Altpapier.

Die Entsorgung kleiner Mengen kann über den Hausmüll erfolgen.

Größere Mengen sollten unter Beachtung behördlicher Vorschriften der thermischen Entsorgung zugeführt werden.

Bedrucken des Verbundmaterials

Das optimale Klima bei der Verarbeitung ist eine relative Umgebungsfeuchte von 50 bis 55 % bei einer Raumtemperatur von 20 °C.

Vor dem Bedrucken sollte das Papier ca. 12 Stunden im gleichen Geräteraum (Büro) lagern.

Das Material kann mit der Druckereinstellung schwerer Karton bedruckt werden. Die Fixiertemperatur sollte unter 200 °C liegen. Bei höheren Temperaturen kann sich der Verbund lösen und die Oberfläche Blasen schlagen. Wir empfehlen Tests.

creativLASER dura 250 wird von vielen Kopierern und Laser- und Tintenstrahldruckern verarbeitet und kann schwarz oder farbig bedruckt werden.

Es ist nicht beschichtet und eignet sich daher nicht für hochauflösende Fotodrucke mit Tintenstrahldruckern.

Das Material kann mit handelsüblichen Schreibgeräten auch manuell beschrieben werden.

Lieferformen

Im Format DIN A4 in Packungen zu 50 und 250 Blatt. Im Format DIN A3 in Packungen zu 50 und 250 Blatt.

Technische Daten

Verbund aus Papier / PETP-Folie / Papier
(50-100-50 µm)

Weitere technische Daten auf der Rückseite.

Vorteile

- Papier für Außenanwendungen
- Sehr dimensionsstabil
- Reißfestes Druckmedium mit hoher Haltbarkeit
- Mit Laserdruckern oder Kopieren schwarz oder farbig bedruckbar

Alle Angaben sind Richtwerte. Vor dem Einsatz der Druckmedien überprüfen Sie bitte die Eignung für die von Ihnen vorgesehene Anwendung. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler die sich aus technischen Änderungen bei Druckern, Toner oder Tinten ergeben. Änderungen des Produktdesigns in Folge technischer Änderungen und Weiterentwicklungen des Produkts erfolgen ohne vorherige Ankündigung. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Stand April/2016 ** © www.creativ-papier.de

Technische Daten				
creativLASER dura 250 reiß- und wetterfestes Verbundmaterial				
Größe		Prüfvorschrift	Einheit	Mittelwerte
Flächengewicht		DIN EN ISO 536	g/m ²	255 g/m ² +/- 15 g/m ²
Dicke		DIN EN ISO 534	µm	235 µm +/- 15 µm
Bruchlast	längs	DIN EN ISO 1924	N/15 mm	>250
	quer			>200
Biegesteifigkeit	längs	DIN 53 121 15°/10 mm	mN	>1.000
	quer			>500
Weiß (+457)		ISO 2470-1	%	>80
Weiß (CIE)		ISO 11475	%	>120 %
Opazität		ISO 2471	%	>92%
<p>Für die Lagerung von creativLASER dura 250 empfehlen wir ein Raumklima von 15 - 25 °C und eine relative Luftfeuchte von 40 – 60 %.</p> <p>Diese Angaben sind als Richtwerte und nicht als verbindliche Produktspezifikation zu verstehen. Stand April / 2016</p>				